



## Définition

Peinture acrylique satinée.  
Usage intérieur.

## Plus produit

- Haut Pouvoir Couvrant
- Lavable

## Supports admis

Tous supports imprimés, en intérieur, murs et plafonds : plâtre, bois, anciennes peintures et enduits.

## Mise en œuvre

**Préparation des supports** : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression Multiprim.

**Application** : Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de Multisatin.

**Outils** : brosse, rouleau ou airless (buse 517).

**Nettoyage des outils** : à l'eau.

**Rendement** : 10 à 12 m<sup>2</sup> au litre et par couche.

**Séchage** (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 12 h.

**Précautions d'emploi** :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement** : seaux plastiques de 4, 10 et 15,2 litres.

**Conservation** : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Brillant spéculaire** : 33% sous un angle de 85°.

**Résistance à l'abrasion humide** : norme NF EN 13300 : classe 2.

**Extrait sec (en poids)** : 56%

**Masse volumique** : 1,4 (norme EUR PL 004).

## Données réglementaires, environnementales et sanitaires

**Réglementation en vigueur** : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

**Sécurité** : Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

**FDS** : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)