# MULTIVELOURS

**Fiche Technique**

## Définition

Peinture acrylique finition velours.

## Les + Produit

- Haut rendement
- Qualité supérieure
- Aspect velours tendu
- Lavable

## Supports admis

Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds : plaques de plâtre, anciennes peintures et supports enduits en bon état.

## Mise en œuvre

**Préparation des supports :** les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.
Sur plaques de plâtre neuves, imprimer avec l'impression Multiprim.
**Application :** Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de Multivelours.
**Outils :** brosse, rouleau ou airless (buse 517). **Nettoyage des outils :** à l'eau.
**Rendement :** 10 à 12 m² au litre et par couche.
**Séchage** (à 23°C – 50% HR) **:** sec : 2 h. Recouvrable : 12 h.
**Précautions d'emploi :**
• Ne pas appliquer à une température inférieur à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
• Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seaux plastiques de 2, 4, 10 et 15 litres.
**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.
**Teintes :** blanc, base Deep et base TR
**Brillant spéculaire :** 12 à 85°.
**Résistance à l'abrasion humide :** norme NF EN 13300 : classe 2
**Extrait sec (en poids) :** 55%
**Masse volumique :** 1,45 (norme EUR PL 004).

## Données réglementaires, environnementales et sanitaires

**Réglementation en vigueur** : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
**Sécurité** : Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000)** : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
**FDS** : Consultable sur : www.sofec.net